

Геотекстиль

СТО 56910145-009-2014

Высокопрочное нетканое полотно из полимерных волокон.

Технические характеристики

Показатель	Нормативное значение для марки геотекстиля									
	T-150-K	T-200-K	T-250-K	T-300-K	T-350-K	T-400-K	T-450-K	T-500-K	T-550-K	T-600-K
Поверхностная плотность, г/м ² , +20/-10%	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Толщина при нагрузке 2 кПа, мм	1,0 - 1,8	1,2 - 2,0	1,3 - 2,2	1,6 - 2,4	1,8 - 2,6	1,9 - 2,8	2,1 - 3,0	2,2 - 3,2	2,4 - 3,4	2,7 - 3,6
Прочность при растяжении вдоль/поперёк, кН/м, не менее	9,0/ 9,0	11,0/ 11,0	14,0/ 14,0	16,0/ 16,0	18,0/ 18,0	19,5/ 19,5	23,0/ 23,0	25,0/ 25,0	27,0/ 27,0	30,0/ 30,0
Относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль/поперёк, %, не более	100/100									
Коэффициент фильтрации, м/сут., не менее	70	65	60	55	55	45	45	40	40	40

Другие характеристики можно получить по запросу

