

Геомембрана

ТУ 2246-001-56910145-2014

Геосинтетический рулонный материал, производимый из первичного высококачественного полиэтилена низкого давления (HDPE) или линейного полиэтилена высокого давления (LLDPE) со стабилизирующими добавками.

Виды

ТИП 1 – гладкий лист, обеспечивающий полную герметичность объекта. ТИП 4 – лист с текстурированной поверхностью, которая способствуетувеличению трения между материалом и грунтом. Наличие текстурирования позволяет применять материал на откосах повышенной крутизны до 1:1,5 и в сейсмоопасных районах.

ТИП 4/1 – одностороннее текстурирование ТИП 4/2 – двустороннее текстурирование

ТИП 5 – лист с защитно-дренирующим покрытием, на основе листа плоского ТИП 1, скреплённого с полотном нетканым геотекстильным. Защита

геомембраны от прокола при применении на площадке с неподготовленным основанием, грунтах с острыми включениями до 80 мм.

ТИП 5/1 – одностороннее скрепление ТИП 5/2 – двустороннее скрепление

ТИП 6 — лист полимерный (LLDPE) толщиной 2,0 мм с двухсторонним защитно-дренирующим покрытием из геотекстиля плотностью до 800 г/м². Защитно-дренирующее покрытие плотностью до 800г/м² предотвращает повреждение геомембраны острыми включениями грунта.


| Технические характеристики "Геомембраны" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|-----------|------|------|-----------|------|------------------|----------|
| Показатель | ПЭНД (НДРЕ) | | | | | | | | | | | | | | | ЛПЭВД (LLDPE) | |
| 11 | ТИП 1, 2 | | | | ТИП 4/1 | | | ТИП 4/2 | | | ТИП 5/1** | | | ТИП 5/2** | | | ТИП 6*** |
| Номинальная тол- щина полимерного листа, мм, ±10% | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 2 | 1,0 | 1,5 | 2 | 2,0 |
| * Стандартный размер рулона, м | 5×100 | 5x50 | 5x50 | 5x40 | 5×100 | 5x50 | 5x50 | 5x100 | 5x50 | 5x50 | 5x100 | 5x50 | 5x50 | 5×100 | 5x50 | 5x50 | 5×40 |
| Прочность при растяжении, не менее, кН/м | 27 | 40 | 53 | 75 | 27 | 40 | 53 | 27 | 40 | 53 | 27 | 40 | 53 | 15 | 25 | 35 | 32 |
| Относительное удли- нение при разрыве, не менее, % | 700 | | | | 700 | | | 100 | | | 600 | | | 500 | | | 500 |
| Сопротивление раздиру, не менее, Н | 130 | 200 | 260 | 374 | 127 | 187 | 249 | 125 | 187 | 249 | 130 | 200 | 260 | 130 | 200 | 260 | 225 |
| Прочность на прокол, не менее, Н | 400 | 250 | 979 | 096 | 320 | 480 | 979 | 320 | 480 | 979 | 920 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 2000 |
| Водопроницаемость, водопоглощение | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паропроницаемость | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Температурный диапазон эксплуата- ции, °С | | от -60 до +60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Устойчивость к УФ, не менее, % | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | |

^{*} По согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров

Полные технические характеристики геомембран можно получить по запросу.

^{**} Плотность геотекстиля, 250 г/м². По согласованию с заказчиком допускается применение геотекстиля с другой поверхностной плотностью.

^{***} Плотность геотекстиля, 250 г/м². По согласованию с заказчиком допускается применение геотекстиля с другой поверхностной плотностью до 800 г/ м².





ТЕХПОЛИМЕР





