

Геомембрана ТИП 1

ТУ 2246-001-56910145-2014

Гладкий лист, обеспечивает полную герметичность объекта от воздействия продуктов жизнедеятельности, в том числе техногенных, вплоть до 1 класса опасности.

Технические характеристики

Показатель	HDPE				LLDPE			
	1.0	1.5	2.0	3.0	1.0	1.5	2.0	3.0
Номинальная толщина, мм	1.0	1.5	2.0	3.0	1.0	1.5	2.0	3.0
Стандартный размер рулона*, м	5*50		5*40		5*50		5*40	
Прочность при разрыве, не менее, кН/м	27	40	53	75	27	40	53	75
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	700				800			
Сопротивление раздиру, не менее, Н	130	200	260	374	105	160	225	300
Прочность на прокол, не менее, Н	400	550	640	960	260	440	555	750
Водопроницаемость, водопоглощение	0							
Паропроницаемость	0							
Температурный диапазон эксплуатации, °С	от -60 до +60							
Устойчивость к УФ, не менее, %	90							
Коэффициент трения по песку	0,35							
Коэффициент повреждаемости, не более, %	10							

* По согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров

