

Геомембрана ТИП 4

ТУ 2246-001-56910145-2014

Лист с текстурированной поверхностью, которая способствует увеличению трения между материалом и грунтом.

Технические характеристики

Показатель	HDPE						LLDPE					
	Тип 4/1			Тип 4/2			Тип 4/1			Тип 4/2		
Номинальная толщина, мм	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0	1,0	1,5	2,0
Стандартный размер рулона*, м	5x40											
Прочность при разрыве, не менее, кН/м	27	40	53	27	40	53	15	23	32	15	23	32
Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	700			100			700			500		
Сопrotивление раздиру, не менее, Н/мм	125	187	249	125	187	249	110	160	220	110	160	225
Прочность на прокол, не менее, Н	320	480	640	320	480	640	250	450	600	250	450	600
Водопроницаемость, водопоглощение	0											
Паропроницаемость	0											
Температурный диапазон эксплуатации, °С	от -60 до +60											
Устойчивость к УФ, не менее, %	90											
Коэффициент трения по песку, 1 -я сторона/2 -я сторона	0,35/0,84 (0,86)			0,84/0,86			0,34/0,85 (0,88)			0,85 (0,88)		

* По согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров

